PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-281063

(43)Date of publication of application: 11.12.1991

(51)Int.CI.

B23K 9/073

(21)Application number: 02-079925

(71)Applicant : KOBE STEEL LTD

(22)Date of filing:

28.03.1990 (72)Invento

(72)Inventor: MARUYAMA TOKUJI


TOIDA YUKIO

(54) METHOD FOR CONTROLLING OUTPUT OF WELDING POWER SOURCE

(57)Abstract:

PURPOSE: To suppress the generation of spatters and to improve the quality of a weld zone by detecting a constriction of a globule by the change from an initial value of a value obtained by differentiating the voltage between a welding wire and base metal by the time and reducing a current supplied to the wire.

CONSTITUTION: The current supplied to the welding wire 2 at the time of short— circuiting between the welding wire 2 and the base metal 3 is increased at the specified speed and the generation of the constriction of the globule is detected by the change from the initial value of the value obtained by differentiating the voltage between the welding wire 2 and the base metal 3 by the time and the current supplied to the wire 2 is reduced. Accordingly, the generation of the constriction is detected surely and the current at the time of short—circuit rupture can be reduced without being affected by the length of a welding cable, variation of the primary side power source voltage and the wire extension. Thus, the generation of spatters is suppressed and the welding quality is improved and working efficiency is improved.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]


[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]



⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報(A) 平3-281063

S)Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)12月11日

B 23 K 9/073

5 4 5

7147-4E

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全7頁)

会発明の名称

溶接電源の出力制御方法

頭 平2-79925 の特

22出 顧 平2(1990)3月28日

@発 明 者 丸 山 徳 治

神奈川県横浜市栄区長尾台町448-5-10

@発明者 樋 BB 幸雄

神奈川県鎌倉市手広731-1

勿出 顯 人 株式会社神戸製鋼所

兵庫県神戸市中央区脇浜町1丁目3番18号

70代理人 弁理士 藤巻 外1名 正憲

明知書

1. 発明の名称

溶接電源の出力制御方法

2. 特許請求の範囲

(1) 短絡移行溶接に使用される溶接電源の出 力制御方法において、溶接ワイヤと母材とが頻終 した後に前記溶接ワイヤに供給する電流を異質的 に一定の速度で増加させ、前記海接ワイヤと前記 母材との間の電圧Vの時間的変化量dV/dtを 演算し、この時間的変化量 d V / d t の初期値を 保持しておくと共に、前記時間的変化量dV/ d t と前記初期値との差が所定値以上になったと きに前記溶接ワイヤに供給する電流を低減するこ とを特徴とする溶接電源の出力制御方法。

(2)前記所定値は一定値であることを特徴と する臍求項1に記載の溶接電源の出力制御方法。

(3) 前記所定値は前記ワイヤの送給速度の関 数であることを特徴とする期求項1に記収の治接 電源の出力制御方法。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は短絡移行溶接に使用する溶接電源の出 力制御方法に関する。

[従来の技術]

溶接ワイヤと母材との間で短格とアーク発生と を繰り返しながら浴袋を行なう短絡移行溶接にお いて、溶接ワイヤと母材との間の短絡が破断して アークが再発する瞬間に多量のスパッタが発生す ることが知られている。そして、アーク再生時に 流れる阻流が多いほど、大粒のスパッタが発化す る。従って、アーク再生の前兆である溶液のくび れを監視し、くびれの発生を検知したときに溶接 ワイヤに供給する双流を低減することにより、ス パッタの発生を抑制することができる。

第4図(a)。(.b)は機軸に時間をとり、縦 軸に夫々電流値及び電圧値をとって、従来の溶接 延原の出力制御方法を示すグラフ図である。

従来の溶接電源の出力制御方法においては、溶 接ワイヤと母材とが短絡すると、ワイヤに供給す る電流を所定の値まで増加させる。そして、電流

特開平3-281063(2)

値が所定の値に到達し、一定値となった後に、溶 での値に到達し、一定値とない。 で 後 で で を は せ と の 間 の 溶接 電 圧 を 監 視 す る と なって 特 定 の 値 を 超 え た と き に 、 溶 液 海 の く び れ に よ り を と 母 材 と の 間 の 短 種 で れ は 更 に 進 行 し か し 、 こ の と き の で 発 生 を で れ が は で ま な で で さ る 。 ま た 、 こ の く び れ の 発 生 を を の 化 分 ム V を 電 流 変 化 分 ム V で な な 化 分 ム I で 除 し た も の も る を 化 分 ム V で は 電 圧 の 時 間 変 化 量 (ム V / t) の で 化 に よ り 検 出 す る も の も る る 。

[発明が解決しようとする課題]

しかしながら、上述した制御方法においては、 短絡発生後溶接ワイヤに供給する電流が前記所定 の値に到達するまでの間の短絡初期に溶滴にくび れが発生した場合は、これを検知することができ ない。また、この溶接電流が所定値に到達するま での時間は溶接ケーブルの長さにより異なると共 に、1次側電源電圧の変動等によっても変化する。

移行溶接に使用される溶接電源の出力制御方法において、溶接ワイヤと母材とが短絡した後に前記溶接ワイヤと母材とが短絡に一定の速度で増加させ、前記溶接ワイヤと前記母材との間の電圧Vの時間的変化量dV/dtを演算し、この時間的変化量dV/dtを演算しておくと共に、前記時間的変化量dV/dtを前記初期値を保持しており、前記時間的変化量dV/dtと前記初期値との差が所定値以上になったときに前記溶接ワイヤに供給する電流を低減することを特徴とする。

本発明においては、溶接ワイヤと母材とが短格したときに溶接ワイヤに供給する電流を実質的に一定の増加速度(立上り傾斜)で増加させる。この立上り傾斜は、例えば1次側の電源電圧が許容範囲内における最低値(例えば交流 200 V の場合、通常、許容範囲内の最低値は 180 V)であり、且つ溶接ケーブルの長さが十分に長い場合でもワイヤと母材との短絡時に十分に溶接電流が立ち上がることができるように、緩い傾斜にする。これにより、溶接ケーブルの長さ及び1次側電源電圧の

このため、上述した従来の方法では、くびれの 発生を確実に検知することができない。従って、 スパッタを安定して抑制することができず、溶接 の品質が低下する。また、スパッタを除去するた めの作業が必要であり、損難であると共に、溶接 時の作業効率が低下する。特に、スパッタ除去作 業は、ロポット等を使用した溶接ラインの完全自 動化を達成する上で著しい障害になるという問題 点がある。

本発明はかかる問題点に鑑みてなされたものであって、短絡初期においてもくびれを検出できると共に、溶接ケーブルの長さ、1次側電源電圧及びワイヤ突出し長さ等が変動してもくびれの発生を正確に検知することができ、スパッタの発生を抑制できて溶接の品質を向上させることができると共に、溶接作業の効率を向上させることを目的とする。

[課題を解決するための手段]

本発明に係る溶接電源の出力制御方法は、短格

変動による影響を回避することができる。

電圧が一定の速度で増加した場合に、この電圧を時間で微分すると、その値は一定になる。しかし、短絡移行溶接においては、溶液にくびれが発生すると、溶接ワイヤと母材との間の抵抗値が増加するため、溶接ワイヤと母材との間の電圧を時間で微分すると、この微分値はくびれの発生に伴って上昇する。従って、電圧を時間で微分した値A(即ち、dV/dt)の初期値A。を保持しておき、両者の差△A(即ち、A-A。)を演算することによりくびれの発生を検知することができる。

この場合に、一定の割合で増加する電流に対して、ワイヤ突出し長さが長い場合は、電圧の立上 り傾斜は魚になり、ワイヤ突出し長さが短い場合 は電圧の立上り傾斜は緩やかになる。

第5図(a)。(b)は機軸に時間をとり、縦 軸に夫々電流値及び電圧値をとって、短絡初期に 一定の速度で電流を増加させた場合の電流及び電 圧の時間変化を示すグラフ図である。 短絡初期において、溶接ワイヤと母材との間の短絡時に低れる電流を予め設定された一定の恋の地面で地面させるように電源を割卸し、この電流と対面しなる。この電流とは対面の強による電圧の地面が表するものである。この加力電流を低減するものである。この加力電流を低減するものである。この加力をはないにより溶液のくびれを登視することが可能である。

しかしながら、上述の方法においては、 孤徳の 増加による電圧の増加分を電流 i を時間で微分し た値(k・di/dt)(但し、 kは比例定数) によって近似して全体の電圧増加分からこれを数 し引いているものの、ワイヤ突出し長さの変助に よる電圧増加分の変動についてはこれを把しまる よとができない。即ち、ワイヤ突出し長さがほい ことができない。即ち、ワイヤ突出し長さが 電子は、第5図(b)に破線Aで示すように の変化が大きくなる。また、ワイヤ突出し長さが 短い場合は、第5図(b)に破線Bで示すように

合は電流の立上り傾斜が急であることが必要である。 従って、ワイヤ送給速度に応じてワイヤに供給する電流の立上り傾斜を変化させる場合は、くびれ検知電圧(前記所定値)もワイヤの送給速度に応じて変化させることが好ましい。

[実施例]

次に、本発明の実施例について添付の図面を参 関して説明する。

第1図(a)乃至(d)は本発明の実施例方法を示すグラフ図であり、第1図(a)は機軸に時間をとり、縦軸に電流値をとって、溶接ワイヤに供給する電流の時間的変化を示すグラフ図、第1図(c)は機軸に可にしている。縦軸に電圧Vを時間で微分値の時間問題をとり、緩軸に電圧Vの微分値(dV/dt)をとって、電圧Vの微分値(dV/dt)をとって、電圧Vの微分値の初期値を示すグラフ図、の初分値ではをって、電圧Vの微分値の初期値を示すグラフ図の初期値を示すグラフ図の初期値を示すグラフ図の初期値を示すグラフ図の初期値を示すグラフ図の

アーク再生時の電流を一層確実に低下させるためには、溶接ワイヤに供給する電流の立上り傾斜をワイヤの突込みが発生しない程度に穏やかにしておくことが好ましい。ワイヤの突込みが発生しない程度に穏やかな電流の立上り傾斜はワイヤの送給速度により異なり、ワイヤ送給速度が速い場

る.

本実施例においては、第1図(a)に示すよう に、溶接ワイヤと母材とが短絡すると、溶接ワイ ヤに供給する電流を一定の地加速度で増加させる。 そうすると、溶液にくびれが発生した場合に、こ のくびれの進行に伴って溶接ワイヤと母材との間 の低抗値が上昇する。このため、溶接ワイヤと母 材との間の低圧Vは、第1図(b)に示すように、 始めは緩やかに変化し、次第にその変化量が大き くなる。この虹圧Vを時間で微分すると、第1図 (c) に示すように、 級やかなカーブで上昇する 曲線になる。なお、溶接ワイヤと母材とが短格し た瞬間は両者の間の電圧が急激に低下する。そし て、微分器等の電気回路の動作が一時的に不安定 になる。このため、本実施例においては、第1図 (d)に示すように、この電圧Vの時間数分値が 安定した後の値、即ち短格が発生してからT」時 間後の電圧微分値を初期値としている。

そして、この初期値と電圧Vの数分値との説∆ Aが特定の値になったときに、溶接ワイヤに供給 第3図は本実施例方法を実現する溶接電源を示すプロック図である。

電源1の1対の出力端子は夫々溶接ワイヤ2及び母材3に電気的に接続され、この電源1により 溶接ワイヤ2及び母材3間に電圧が印加される。 また、ワイヤ2はモータ(図示せず)により母材

短格・アーク判別回路 8 から出力された短絡信号は増加電流設定器 1 2 及びタイマ 1 0 に入力される。タイマ 1 0 は短絡信号を入力すると、予め設定された時間の計時を開始し、計時完了後に計時完了信号をホールド回路 8 に出力する。また、増加電流設定器 1 2 は短絡信号を入力すると、電源 1 からワイヤ 2 に供給する電流が所定の割合で増加するように、電流増加信号を出力する。

一方、数分器 5 では電圧検出器 4 の出力を数分する。そして、この結果は比較器 9 及びホールド回路 8 に入力される。ホールド回路 8 はタイマ 1 0 からの計時完了信号により数分器 5 の出力を保持する。即ち、このホールド回路 8 は短絡発生からて、時間 (第 1 図 (d) 参照) 後の電圧数分値を保持する。そして、この保持した値を比較器 9 に出力する。

比較器 9 はホールド回路 8 の出力と数分器 5 の出力の差を減算し、この 2 つの出力の差をくびれる圧設定器 7 に投定された値と比較して、その結果によりスイッチ 1 5 を駆動する。

3に向って送給されるようになっている。

電源 1 の前記 1 対の端子間には電圧検出器 4 が 介装されている。この電圧検出器 4 の出力は 数分 器 5 及び短絡・アーク判別回路 6 に入力される。 短絡・アーク 判別回路 6 は電圧検出器 4 の出力に より、溶接ワイヤ 2 と母材 3 とが短絡状態である とを検知したときには 短絡信号を発生し、る が破断したときには アーク 判別回路 6 はスイ 短絡 が破断したときには アーク 判別回路 6 はスイ を また、この 短絡・アーク 判別回路 6 はスイ な名 また、この 短絡・アーク 判別回路 6 はスイ な名 なるときには a 接点を選択し、 非短格状態であるとまには b 接点を選択する。

短絡・アーク判別回路6によりスイッチ14の a 接点が選択されたときは、電源1の制御入力端はスイッチ15により選択された増加電流設定器13のいずれか一方に接続される。また、短絡・アーク判別回路6によりスイッチ14の b 接点が選択されたときは、電源1の制御入力端はアーク電流設定器11に接続される。

次に、上述の溶接電源を使用した実施例方法について説明する。初期状態では、スイッチ14は b接点側に閉じており、スイッチ15はa接点側に閉じている。

次に、ワイヤ2と母材3とか短絡すると、電圧 検出器4の出力は略0Vになる。これにより、短絡・アーク判別器8は短絡状態を検知し、短絡信 号を出力すると共に、スイッチ14を a 接点側に 閉じる。また、増加電流設定器12は、この短絡 信号をトリガとして、電流増加信号を発生する。この電流増加信号は電源1の制御入力機に入力され、これにより電源1の出力電流は第1図(a)に示すように、所定の立上り傾斜で増加する。また、この短格信号により、タイマ10が予め設定された時間T。の計時を開始する。

電圧検知器4の出力電圧は、第1図(b)に示すように、くびれの進行に伴って上昇する。そして、この電圧は数分器5により数分され、ホールド回路8及び比較器9に出力される。タイマ10の計時が完了すると、ホールド回路8は数分器5の出力を初期値として保持する。この場合に、タイマ10の設定時間下,は、数分器5の出力が安定するまで待機するものであり、短絡時の電流が増加し始めて、数分器5の動作が安定するの時間は約 500μ secで十分足りる。

すると共に、スイッチ14を b 接点側に閉じる。本実施例方法においては、上述の如く、溶接ワイヤと母材との短格を検知した後、溶接ワイヤに供給するで増加を可定で増加させる。そして、溶接ワイヤと母材との間の延圧を時間の前兆である溶液のくびれを検知し、これにより、溶接ワイヤに供給するで、1次型減延圧の変動及びワイヤーブルの長さ、1次型減延圧の変動及びワイヤに及さの変動に影響されず、常に安定したくびれ検知が可能になる。

なお、本実施例においては、短絡時の電流を短絡破断の直前まで増加させている場合について設明したが、例えば短絡時の電流を一定値まで増加させた後、この一定値を維持するようにして、電流地加中のくびれの検出を上述の実施例に示すようにして行い、電流が一定値になった後は第4図(a)、(b)に示す従来と同様の方法によりくびれを検出してもよい。

[発明の効果]

比較器9はホールド回路8に保持された微分電圧の初期値と微分器5の出力との差を演算し、この結果とくびれ電圧投定器7に設定された値とを比較している。そして、微分器5の出力Aとホールド回路8の出力A。との差がくびれ電圧設定器7の設定電圧△Aに対して下記第1式に示す関係になったときに、スイッチ15をb接点倒に切り替えて電源1の制即入力端に低電波設定器13を接続する。

 $A - (A_0 + \Delta A) \le 0 \qquad \cdots (1)$

くびれ電圧設定器でにはくびれが破断する直前のくびれ電圧 △ A を予め設定しておく。そうすると、溶構のくびれが破断する直前に電源1の出力はこの低電流設定器 1 3 に設定された電流値に低減され、溶接ワイヤ 2 及び母材 3 を流れる電流が減少する。これにより、スパッタの発生が抑制される。

この短絡破断により、電圧検出器4の出力が上昇する。これにより、短絡・アーク判別回路6はアーク状態を検出し、アーク状態検出倡号を出力

4. 図面の簡単な説明


第1図(a) 乃至(d) は本発明の実施例方法を示すグラフ図、第2図(a) は同じくそのワイヤ突出し長さによる電圧の変化を示すグラフ図、第2図(b) は第2図(a) の電圧を時間で数分した値の時間的変化を示すグラフ図、第3図は同じくその実施例方法にて使用する溶接電源のブロック図、第4図(a)及び(b) は従来の溶接電


特開平3-281063(6)


源の出力制御方法を示すグラフ図、第5図(a)及び(b)は短格発生時に一定の速度で電流を増加させた場合の電流及び電圧の時間的変化を示すグラフ図である。


1; 電源、2; 溶接ワイヤ、3; 母材、4; 電圧検出器、5; 数分器、6; 短絡・アーク判別回路、7; くびれ電圧設定器、8; ホールド回路、9; 比較器、10; タイマ、11; アーク電流設定器、12; 増加電流設定器、13; 低電流設定器、14,15; スイッチ


出職人 株式会社神戸製鋼所 代理人 弁理士 薩卷 正服 弁理士 伊丹 勝














第 2 図

